



ТДС 10-1-1

## Cardea® Универсальная Шпатлевка

<p><b>Описание</b></p>	<p>Cardea® Универсальная Шпатлевка разработана для заполнения более глубоких погрешностей кузова автомобиля.</p>										
<p><b>Продукты и Добавки</b></p>	<p>Cardea® Универсальная Шпатлевка Отвердитель для шпатлевок</p>										
<p><b>Пригодные Поверхности</b></p>	<p>Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, полиэфирные / эпоксидные поверхности, Cardea® Эпоксидный Грунт. <b>Внимание:</b> Не наносите на термопластичный акрил и кислотные грунты.</p>										
<p><b>Подготовка Поверхности</b></p>	<p> Обезжирьте при помощи Cardea® U-Clean 300 и чистой тряпки.</p> <p> <table data-bbox="571 984 1399 1181"> <tr> <td>Сталь</td> <td>: сухое шлифование - P80</td> </tr> <tr> <td>Оцинкованная сталь</td> <td>: сухое шлифование - P180</td> </tr> <tr> <td>Алюминий</td> <td>: сухое шлифование - P180</td> </tr> <tr> <td>Полиэфир/эпок. поверхности</td> <td>: сухое шлифование - P280</td> </tr> <tr> <td>Старое отделочное покрытие</td> <td>: сухое шлифование - P80 → P180 → P280</td> </tr> </table> </p> <p> Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300.</p>	Сталь	: сухое шлифование - P80	Оцинкованная сталь	: сухое шлифование - P180	Алюминий	: сухое шлифование - P180	Полиэфир/эпок. поверхности	: сухое шлифование - P280	Старое отделочное покрытие	: сухое шлифование - P80 → P180 → P280
Сталь	: сухое шлифование - P80										
Оцинкованная сталь	: сухое шлифование - P180										
Алюминий	: сухое шлифование - P180										
Полиэфир/эпок. поверхности	: сухое шлифование - P280										
Старое отделочное покрытие	: сухое шлифование - P80 → P180 → P280										
<p><b>Пропорции Смешивания</b></p>	<p> <table data-bbox="571 1336 1399 1429"> <tr> <td>Cardea® Универсальная Шпатлевка</td> <td>: 100</td> </tr> <tr> <td>Отвердитель для шпатлевок</td> <td>: 2</td> </tr> </table> <p><b>Внимание:</b> Перемешивайте до получения однородной массы.</p> </p>	Cardea® Универсальная Шпатлевка	: 100	Отвердитель для шпатлевок	: 2						
Cardea® Универсальная Шпатлевка	: 100										
Отвердитель для шпатлевок	: 2										
<p><b>Срок Годности Смеси</b></p>	<p>5-6 мин (при 20°C)</p>										
<p><b>Нанесение</b></p>	<p> Нанесение должно производиться при помощи шпателя под углом 60° к поверхности. Заполняйте повреждение в несколько тонких слоев. Толщина сухой пленки не должна превышать 5 мм.</p>										



ТДС 10-1-1

## Cardea® Универсальная Шпатлевка

Сушка		<p>20°C / 20 мин 40°C / 10 мин</p>
Последующие Слои		<p>5-6 мин Расстояние между поверхностью и коротковолновой ИК лампой должно быть 50 - 70 см и должны быть использованы в низком потенциальном режиме. Температура не должна превышать 70°C.</p>
Очистка Оборудования		<p>Сухое шлифование - P80 → P180 → P280  Cardea® грунты и наполнители. Смотрите ТДС Но: 20-1-1, 20-1-2, 20-2-1</p>
Упаковка	<p>Cardea® Универсальная Шпатлевка : 1 кг &amp; 1,8 кг Отвердитель для шпатлевок : 20 г &amp; 36 г</p>	
Цвет	<p>Бежевый</p>	
Меры Безопасности	<p>Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.</p>	