



ТДС 20-3-1

Cardea® 2К Грунт по Пластику

Описание

Cardea® 2К Грунт по Пластику разработан для заполнения повреждений и неровностей автомобильных пластиков. Может использоваться в качестве шлифуемой версии и версии мокрый по мокрому.

Продукты и Добавки

Cardea® 2К Грунт по Пластику
 Cardea® 2К Акриловый Отвердитель ТДС no: 40-2-1
 Cardea® Универсальные Разбавители ТДС no: 50-2-1

Пригодные Поверхности

Автомобильный пластик (в основном PP, PA, ABS, ABS/PC, PA)

Примечание: Может быть использован для металлических поверхностей.

Подготовка Поверхности



Предварительно вымойте поверхность теплой водой и моющим средством, ополосните и оставьте до полного высыхания. Обезжирьте при помощи Cardea® U-Clean 300 и чистой тряпки.




Обработайте абразивом для пластиковых поверхностей.




Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300. Протрите поверхность липкой салфеткой обдувая краскопультом.

Пропорции Смешивания



	По объему	По весу
Cardea® 2К Грунт по Пластику	100	100
Cardea® 2К Акриловый Отвердитель	25	20
Cardea® Универсальные Разбавители	40 - 60	30 - 50

Вязкость



18 - 20 с/20°C (DIN 4)

Срок Годности Смеси

4 ч (при 20°C)

Параметры Краскопульта



Вид	Диаметр сопла	Давление
Пистолет с нижней подачей	1,4-1,6 мм	2 - 4 бара
Пистолет с верхней подачей	1,5-1,5 мм	2 - 4 бара
HVLP Пистолет с нижней подачей	1,5-1,7 мм	2 - 2,2 бара
HVLP Пистолет с верхней подачей	1,3-1,4 мм	2 - 2,2 бара

Эффективность наших систем основаны на многолетнем практическом опыте и лабораторных исследований. Мы гарантируем, что качество выполняемых работ в соответствии с нашими рекомендациями, соответствует стандартам Kansai Altan, при условии, что наши инструкции тщательно соблюдались и работа выполнялась в соответствии с требованиями к мастерству. Мы не несем ответственности за конечный результат в случае влияния факторов вне нашего контроля. Потребителю следует определить пригодность поставляемых продуктов для использования с помощью средств, которые обычно находятся в распоряжении.



ТДС 20-3-1

Cardea® 2К Грунт по Пластику

Нанесение		2 слоя
Выдержка		5 -10 минут (при 20 °С) между слоями. В версии мокрым по мокрому необходимо выдержать 30 минут (при 20°С) перед нанесением следующего слоя.
Сушка		60°С / 30 мин Нанесите следующий слой в течении 24 часов.
Толщина Сухой Пленки		10 – 40 мкм / слой
Теоретический Расход		18 м ² /л при 25 мкм
Последующие Слои	  	Сухое Шлифование P400/P500 Мокрое Шлифование P800/P1000 Внимание: Дайте поверхности полностью высохнуть после мокрого шлифования Очистите используя чистую тряпку и Cardea® U-Clean 300. Протрите поверхность липкой салфеткой обдувая краскопультom. Cardea® Базовые и 2К эмали. ТДС но: 30-3-1, 30-1-1
Очистка Оборудования		Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.
Упаковка		Cardea® 2К Грунт по Пластику : 0,5 л Cardea® 2К Акриловый Отвердитель : 0,5 л; 1 л
Цвет		Серый
Меры Безопасности		Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.