









ТДС 30-2-3


Cardea® 2+1 Акриловый HS Лак

Описание	Cardea® HS лак - лак с высоким уровнем блеска и сухого остка, обладает защитой от внешних факторов.		
Продукты и Добавки	Cardea® 2+1 Акриловый HS Лак Cardea® 2K HS Отвердитель Cardea® Универсальные Разбавители		ТДС no: 40-2-2 ТДС no: 50-2-1
Пригодные Поверхности	Cardea® Базовая Эмаль		
Пропорции Смешивания			По объему По весу
		Cardea® 2+1 Акриловый HS Лак	100 100
		Cardea® 2K HS Отвердитель	50 50
		Cardea® Универсальные Разбавители	5 - 15 5 - 15
Вязкость		15-17 с / 20°C (DIN 4)	
Срок Годности Смеси	5 ч (при 20°C)		
Параметры Краскопульта		Вид	Диаметр сопла Давление
		Пистолет с нижней подачей	1,4-1,6 мм 3 - 4 бара
		Пистолет с верхней подачей	1,2-1,5 мм 3 - 4 бара
		HVLP Пистолет с нижней подачей	1,5-1,7 мм 2 - 2,2 бара
		HVLP Пистолет с верхней подачей	1,3-1,6 мм 2 - 2,2 бара
Нанесение		2 слоя	
Выдержка		5 - 10 минут (при 20 °C)	
Сушка			20°C 60°C
		От пыли	30 мин
		До полировки	6 ч 30 мин



ТДС 30-2-3

Cardea® 2+1 Акриловый HS Лак

Полировка		В случае появления пыли используйте наждачную бумагу P1500/P2000. Полируйте поверхность при помощи абразивной пасты до появления желаемого глянца.
Толщина Сухой Пленки		50 - 60 μm
Теоретический Расход		8 $\text{m}^2/\text{л}$ при 50 μm
Очистка Оборудования		Используйте акриловые или нитроцеллюлозные растворители.
Упаковка		Cardea® 2+1 Акриловый HS Лак : 1 л; 5 л Cardea® 2K HS Отвердитель : 0,5 л; 1 л
Цвет		Без цвета
Меры Безопасности		Только для профессионального использования. Смотрите MSDS.